

Tuote

illbruckin innovatiiviseen SP-teknologiaan perustuva, M1-luokiteltu, valumaton ja elastinen saumausmassa, joka ei sisällä isosyanaatteja.

Väri / värit

Valkoinen,
Vaaleanharmaa
Musta

Pakkaukset

310 ml patruuna
600 ml kalvopakkaus

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Leveyden ja syvyyden suhde tulisi olla 2:1. Sauman tulisi olla kuitenkin vähintään 10 mm syvä huokoisia ja 6 mm ei-huokoisia rakennusmateriaaleja käytettäessä
- Tee soveltuvuustesti ennen käyttöä
- Suojaa ympäröivät pinnat
- Pintojen tulee olla täysin puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat
- Pohjusta saumattavat alustat kuten betoni, kevyt betoni, tiilet, laastit jne. aina AT140 pohjusteella, kovat pinnat AT150 pohjusteella ja anna pohjusteen kuivua. Katso taulukko alla.
- Pohjustusta ei tarvita lasi-, alumiini-, keramiikka-, lakattu puu-, PVC-, epoksi- ja polyesteripinnoilla
- Asenna normaali umpisoluinen pohjanauha haluttuun syvyyteen siten, että se on puristuksissa; Saumamassa saa kolmisivuisen tartunnan, saumasta tulee oikean syvyinen ja sauma saa tukevan pohjan.
- Jos saumansyvyys ei ole tarpeeksi syvä pohjanauhalle, käytä tarkoitukseen sopivaa teippiä

Pohjusteen käyttö

ABS-muovi	+, AT150
Akryyli (PMMA)	+, AT150
Alumiini	+, AT150
Messinki	AT150
Tiili	AT140
Betoni	+, AT140
Kupari	AT150
Sähköisesti anodisoitu alumiini	+, AT150
Lasi	+
Kuumasinkittyä teräs	+, AT150
Rauta	AT150
Polyamidi	+, AT150
Polyesteri (vahvistettu lasikuidulla)	+
Polypropeeni AT150	AT150
Polystyreeni +, AT150	+, AT150
Jauhemaalattu alusta	Testattava aina
PVC	AT150
Saniteettiakryyli - värillinen	+, AT150
Ruostumaton teräs	+, AT150
Kaakelilaatat (tausta)	AT140

Käyttöohjeet

- Levitä tavanomaisella massapuristimella
- Massa täytyy työstää levityksen jälkeen pitävän, täyden tarttuvuuden varmistamiseksi



SP525

Saumausmassa



Käyttötarkoitus

Yksikomponenttinen, elastinen ja uusimpaan SP-teknologiaan perustuva saumausmassa. Suositellaan rakennuksen sisäpuolisiin saumoihin, mutta soveltuu myös ulos.

Yhteenveto eduista

- Ympäristöystävällisempi vaihtoehto perinteisille polyuretaanimassoille
- Ei sisällä liuotainaineita ja isosyanaatteja
- Pysyvästi joustava sauma,
- Erinomaiset työstöominaisuudet
- Erinomainen UV-valon ja säänkestävyys
- Sopii käytettäväksi kaikkien yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa
- Täyttää ISO 11600 F-25-LM vaatimukset
- Täyttää standardit ISO EN 11600 ja DIN 18540 F ikkunoiden ja ovien tiivistämisessä.

SP525

Saumasmassa



Puhdistus

Puhdista ympäröivät pinnat heti Tremco AW421 puhdistusaineella tai asetonilla. Varmista ennen puhdistusta, että pinnat kestävät liuottimia. Kovettunut massa voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti

Huomaa / Rajoitukset

Ei sovellu rakennelasiin tai peilien liimaamiseen, eikä muoveille jotka ovat herkkiä halkeamaan. Ei kestä pitkäaikaista veteen upotusta. Kosketus bitumia tai tervaa sisältäviin pintoihin sekä luonnonkiveen voi aiheuttaa värimuutoksia. Ei sovellu käytettäväksi polyeteenin, silikonin, butyylin, neopreenin tai EPDM-kumin kanssa.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Pääsideaine	Hybridipolymeeri
Ominaispaino	DIN 52451 1.6 g/cm ³
Kovuus	Shore A 25
Valuma	EN 27390, 20 mm profiililla 0 mm
Nahoittumisaika	23 °C / 50 % RH Noin 30 min
Kuivumisaika	20 °C 1 vrk / 3 mm
Kutistuvuus	DIN EN ISO 1056 3,5 %
Elastinen venymä 100 %	DIN EN ISO 8339 noin 0,38 N/mm ²
Vetolujuus	DIN 53504 S2 1,35 N / mm ²
Murtovenymä	DIN 53504 S2 noin 550%
Elastinen palautuma	DIN EN ISO 7389 74%
Kovuus	Shore A 25
Liikevara	25 %
Säilytys	Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C. Säilytysaika 12 kk, kun säilytetään alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa.
Käyttölämpötila	+5 °C - +40 °C
Lämpötilankesto	-40 °C - +90 °C



Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck international GmbH sivuliike Suomessa

Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi