

Tuote

Elastinen polyuretaanivaaho.

Väri / värit

Valkoinen

Pakkaus

880ml pullo

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Pinnolla ei saa olla tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia. Irrallinen ja mureneva aines on poistettava.
- Vahto kuivuu reagoimalla ilman kosteuden kanssa. Ilman ollessa kuiva, pintojen sumuttaminen vedellä nopeuttaa kuivumista ja edesauttaa vaahdon reaktiota.
- Tee soveltuvuustesti ennen käyttöä varmistaaksesi sopivuuden.
- Suojaa lattiat muovikalvolla tai suojapaperilla.

Käyttöohjeet

- Ravista pulloa voimakkaasti ennen käyttöä, n. 20 kertaa
- Asenna pistooli pulloon kiinni
- Täytä vain noin 80% sauman syvyydestä, sillä vahto laajenee kuivuessaan
- Käsittele vaahtopulloa aina ylösalaisin
- Täytä saumoja alhaalta ylöspäin ja vaakasuorilla pinnoilla jo työstettyjen saumojen liittymäkohdista pois päin
- Jos sauma on syvä, levitä useampina päällekkäisinä kerroksina
- Jos levität vaahtoa useammassa kerroksissa, anna sauman kuivua välillä ja kostuta ennen seuraavaa kerrosta

Puhdistus

Kovettumaton vahto ja työkalut puhdistetaan illbruck pistoolivaahdon puhdistusaineella tai asetonilla. Kovettunut vahto poistetaan mekaanisesti.

Huomaa / Rajoitukset

- Käytä ainoastaan tiloissa, joissa on kunnollinen ilmanvaihto
- Älä tupakoi käyttötiloissa
- Käytä tarkoituksen mukaisia suojavaatteita, käsineitä ja suojalaseja/kasvosuojaa
- Säilytä pullot pystyasennossa
- Älä altista vaahtoa suoralle UV-valolle

illbruck FM330 Elastisella vaahdolla ei ole UV-suojaa ja se tulee suojata auringonvalolta tasoitteella, maalilla tai muulla vastaavalla. Kuten kaikki PU-vaahdot, se ei tartu muoviin, Tefloniin[®], silikoniin tai vahamaisiin pintoihin.


Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



FM330

Elastinen Pistoolivaaho



Käyttötarkoitus

Nopeasti kovettuva, erittäin joustava polyuretaanivaaho. Ihanteellinen ikkuna- ja ovikehysten tiivistämiseen. Muodostaa ilmatiiviin ja kosteudenkestävän sauman. Sopii myös lattioiden, seinien ja kattojen saumakohtien tiivistämiseen. 35 % liikevara takaa sauman joustavuuden suurta liikevara vaativissa kohteissa.

i3 menetelmän tuote.

Yhteenveto eduista

- Erinomainen ilmatiiviys ja erinomaiset akustiset ominaisuudet
- Sopii joustoa vaativien saumojen tiivistämiseen mm. ikkunoissa, ovissa ja rakennesaumoissa
- Ilmatiiviys 0,1 m³/h 10 Pa, testattu EN1026 mukaan
- Akustinen ja vaimentava - jopa 60 dB asti
- Erittäin elastinen, 35% liikevara
- Sopii käytettäväksi myös pakkasella, käyttölämpötila -10 °C asti

Tekniset tiedot

Ominaisuus		Arvo
Koostumus		Polyuretaanivahto
Kovettumistapa		Kovettuu ilman kosteuden vaikutuksesta
Veden imeytyminen	DIN 53428	0.3%
Tiheys		15 - 25 kg/m ³
Vetolujuus	DIN 53455	65 kPa
Käyttölämpötila		-10 °C - + 35 °C
Pullon lämpötila		+5 °C - +30 °C
Lämpötilankesto (pitkäaikainen)		-40 °C - +90 °C
Lämpötilankesto (lyhytaikainen)		-40 °C - +130 °C
Avoin aika	+23 °C, 50 % RH	n. 10 min
Säilytys		Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä pystysuorassa, kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C. Säilytysaika 9 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.
Leikkauskuiva		45 mins.
Läpikuivumisaika	+23 °C, 50 % RH	n. 24 h
Murtovenymä	DIN 53455	50 %
Puristuslujuus (10%)	ISO 844	11 kPa
Lämmönjohtavuus	EN 12667	36 mW/m.K



Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloitusetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi